

Produktbasis:	Silikonkautschukdichtstoff
Vernetzungssystem:	neutralvernetzend
Produktkenndaten im Anlieferungszustand:	Konsistenz: Standfeste Paste Geruch: schwach ausgeprägt Farbtöne: cremeweiß (RAL 9001), grauweiß (RAL 9002) reinweiß (RAL 9010), transparent, Sonderfarben
Produktkenndaten im ausvulkanisierten Zustand:	Verarbeitungstemperatur: ca. + 1 ° bis 35 °C Hautbildungszeit: ca. 8 – 12 Min. Abbindegeschwindigkeit: ca. 2 mm/Tag Empfohlene Fugenbreite: 3 – 25 mm max. Bewegungsaufnahme: 25 % Reißdehnung: 300 % Modul (100%): 0,35 N/mm ² Zugfestigkeit: 0,80 N/mm ²
Lagerstabilität:	Bei kühler und trockener Lagerung max. 12 Monate
Lieferform:	Kartuschen von 310 ml, 24 Kartuschen im Karton
Eigenschaftsprofil:	Geruchsarme, elastische Silicondichtmasse. TIMOSIL-N entspricht den Anforderungen der ISO-Prüfung auf Schimmelpilz- und Bakterienbeständigkeit, Verfahren A und B. Hervorragend elastisch auch bei tiefen Temperaturen und gut beständig gegen aggressive Reinigungsmittel. TIMOSIL-N ist physiologisch unbedenklich. Prüfzeugnis zur Lebensmittelverträglichkeit Nr. 038 366 vom Labor Dr. Sperfeld, 49124 Georgsmarienhütte.
Einsatzgebiete:	Für Anschluss- und Dehnungsfugen in Lebensmittelindustrie, Kühlhäusern, Sanitärbereichen, insbesondere in der fleischverarbeitenden Industrie.
Untergrund:	Die Fugenflanken müssen tragfähig, trocken, sauber, öl-, staub- und fettfrei, Metalle metallblank sein. Lose und nicht ausreichend haftende Anstriche (Gitterschnittprobe vornehmen) entfernen.
Hinweise:	TIMOSIL-N nicht mit bitumen- oder teerhaltigen Materialien in Kontakt bringen. Nicht anwenden auf Marmor und Natursteinen. Dichtstoff nicht vollflächig überstreichen. Derzeit gültige Norm DIN 18540, Pkt. 5.4 sowie die DIN 52460 (Wartungsfuge) beachten.
Reinigung:	Im Frischzustand mit Lösemittel, im ausvulkanisierten Zustand nur noch mechanisch entfernbar, ggf. durch Anquellen.
Sicherheitskenndaten:	TIMOSIL-N ist eine lösemittelfreie Zubereitung. Es enthält keine gesundheitsschädlichen Bestandteile und ist nicht kennzeichnungspflichtig.
Entsorgung:	Abgebundenes Material und entleerte Kartuschen können auf normalen Mülldeponien entsorgt werden.



Chemiebau Zimmermann GmbH

Emil-Zimmermann-Allee 58 45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 – 38616-0 Fax: 0209 – 38616-13
email: info@chemiebau-zimmermann.de
www.chemiebau-zimmermann.de